

MULCH P/N 1.2x1000x1 D10

Descripción

Cliente: Colombia**Peso promedio por rollo:** 28.1 Kg**Empaque:** En plástico color azul**Impresión:** Logo TC y Número de lote**Observaciones:** Película en lámina separada**Uso:** Acolchado de suelos**Duración a la intemperie:** 10 meses

Propiedades

Variable analizar	Método	Estándar	Tolerancia
Ancho (pulg)	Interno	47.25	+/-0.5
Calibre (mils)	Interno	1	+/-6%
Rasgado MD (g)	ASTM D-1922	120	Mínimo
Impacto al dardo 26" (g)	ASTM D-1709	110	Mínimo

Hoja Técnica

MULCH P/N 1,2X1000X0,9 PERF 40 D10

Descripción

Cliente: Colombia

Peso promedio por rollo: 25.22 Kg

Empaque: En plástico color azul

Observaciones: Película en lámina separada

Uso: Acolchado de suelos

Duración a la intemperie: 10 meses

Impresión: TC #

Propiedades

Variable analizar	Método	Estándar	Tolerancia
Ancho (pulg)	Interno	47.25	+/-0.5
Calibre (mils)	Interno	0.9	+/-6%
Rasgado MD (g)	ASTM D-1922	120	Mínimo
Impacto al dardo 26" (g)	ASTM D-1709	110	Mínimo

Hoja Técnica

MULCH P/N 1,2X1000X0,9 LISO D10

Descripción

Cliente: Colombia

Peso promedio por rollo: 28.1 Kg

Empaque: En plástico color azul

Observaciones: Película en lámina separada

Uso: Acolchado de suelos

Duración a la intemperie: 10 meses

Propiedades

Variable analizar	Método	Estándar	Tolerancia
Ancho (pulg)	Interno	47.25	+/-0.5
Calibre (mils)	Interno	1	+/-6%
Rasgado MD (g)	ASTM D-1922	120	Mínimo
Impacto al dardo 26" (g)	ASTM D-1709	110	Mínimo

Hoja Técnica

MULCH P/N 1.2x1000x1.5 LISO D18

Descripción

Cliente: Colombia

Peso promedio por rollo: 42.03 Kg

Empaque: En plástico color azul

Observaciones: Película en lámina separada

Uso: Acolchado de suelos

Duración a la intemperie: 18 meses

Impresión: TC #

Propiedades

Variable analizar	Método	Estándar	Tolerancia
Ancho (pulg)	Interno	47.25	+/-0.5
Calibre (mils)	Interno	1.5	+/-0.1
Rasgado MD (g)	ASTM D-1922	120	Mínimo
Impacto al dardo 26" (g)	ASTM D-1709	110	Mínimo

Hoja Técnica

MULCH P/N 1.2x1000x1.1 D10 LISO

Descripción

Cliente: Colombia

Peso promedio por rollo: 30.82 Kg

Empaque: En plástico color azul

Impresión: Logo TC y Número de lote

Observaciones: Película en lámina separada

Uso: Acolchado de suelos

Duración a la intemperie: 10 meses

Impresión: TC #

Propiedades

Variable analizar	Método	Estándar	Tolerancia
Ancho (pulg)	Interno	47.25	+/-0.5
Calibre (mils)	Interno	1.1	+/-6%
Rasgado MD (g)	ASTM D-1922	120	Mínimo
Impacto al dardo 26" (g)	ASTM D-1709	110	Mínimo